



FICHA TÉCNICA Página 1 de 2 cod. S. T.

Artigo ZE

Descrição:

Material de espuma à base de EVA
(copolímero de etileno-acetato de vinil)

Aplicação principal:

Solas para o setor de calçado; Bases para pisos e /
ou vários objetos;

Dimensão das bases:

210 cm x 110 cm (±3 cm)

Dados Técnicos:

Parâmetro	Método de Análise	Unidade de Medida	Valor Típico
Densidade	UNI EN 10902	Kg/dm ³	0.12 (±0.02)
Dureza Externa	ISO 7619	Shore A	35 (±3)
Dureza Interna (Fosco)	ISO 7619	Shore A	30 (±3)
Alongamento na Rutura	UNI EN 12803	%	85 (±10)
Carga de Rutura	UNI EN 12803	MPa	1.4 (±0.2)
Abrasão	UNI EN 12770 (carga reduzida 5N)	mm ³	- (±10)

Informações Toxicológicas: O material não contém substâncias definidas como SVHC (substâncias que suscitam elevada preocupação) presentes no anexo XVII e atualizações subsequentes do Regulamento REACH (Regulamento 453/2010 / CE sobre alterações ao regulamento EC 1907/2006 sobre registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos); o material também não contém carcinogêneos, mutagêneos ou tóxicos para a reprodução (CMR), classificados nas categorias 1 ou 2, persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) com base nos critérios indicados no anexo XIII do Regulamento REACH (Regulamento 453/2010 / CE que altera o regulamento CE 1907/2006

R.E.A. - C.C.I.A.A. Firenze 399157

TELEFONO: +39 055 8397071
+39 055 8396052/3
FAX: +39 055 8399155

www.selasti.com
selasti@selasti.it



SELASTI[®] Azienda Certificata ISO 9001:2008
SETTORE LASTRE STIGO

CAPITALE SOCIALE EURO 1.000.000 Int. vers.
Tel: +39 055 8397071 - +39 055 8396052/3 - Fax: +39 055 8399155
DIREZIONE AMMINISTR. E COMMERCIALE:
50065 PONTASSIEVE (FI) - Montebonello - Via Cesare Battisti, 29/31
C.P. 50068 Rufina (FI)
SEDE LEGALE: FIRENZE Via Pian dei Carpini, 96

Iscr. Trib. 48957
P. IVA 03907310480
M. 959034

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 2 cod. S. T.

relativos ao registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos). O material não é biodegradável.

Para mais informações, consulte as informações na folha de dados de segurança do material.

Nota: As informações empíricas contidas nesta folha de dados técnicos são baseadas no conhecimento atual e são consideradas precisas e confiáveis; no entanto, como as condições ambientais de uso geralmente não correspondem às dos métodos de teste, os dados neste S.T. são meramente indicativos e não implicam qualquer responsabilidade por parte de Selasti S. p. A.

Qualquer aplicação ou uso final do produto é de responsabilidade do utilizador que assume total responsabilidade por ele. O Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Selasti S. p. A. permanece disponível para os seus clientes para mais informações (info@selasti.it , laboratorio@selasti.it)